

LEGGEANVISNING PÅ MARKTEGL

Underlag:

Underlaget velges etter bruksområdet (vei, park eller gangareal) og settes i Sand, Subbus (0-4) eller grus (2-6).

Legging:

Ved legging av større arealer skal det tas fra 3 individuelle, (Flere) paller, på samme tid.

Dette for å få variasjon i fargespillet.

Marktegl kan variere i størrelse og farge avhengig av produksjon.

Det er viktig å rette av med snor eller rettholt etter hver 6. til 8. rad.

Ved bruk av forbandt mønster kan det være lurt å bruke snorer på langsgående fuger for ca. Hver 3. Meter.

Marktegl **skal** ha 3-5 mm fuge og/eller legges løselig dersom det ikke er avstandsknotter.

Marktegl bør ikke legges under halvtak for å unngå kalkutslag.

Komprimering:

Etter legging strøs det fin fugesand over som feies ned i fuger.

Det er viktig at det ligger litt fugesand igjen på Markteglene før komprimering.

Det skal brukes platevibrator med gummi matte når fugesanden vibreres ned.

Etter dette feies det rent og evt. Etterfuges med fugesand.

OBS: Det må ikke brukes fugesand med betong produkter i på Marktegl.

Tegl & Granitt as
Barstølveien 17
4636 Kristiansand
Tlf. 38 05 87 35



Tegl & Granitt